

## BRONZO TRAFILATO AD ELEVATA LAVORABILITA'

Lega Alloy	Peso specifico Density	Composizione Chimica % Chemical Composition %	Indice di Lavorabilità Machinability (CuZn39Pb3=100)
CuSn4Zn4Pb4 CW456K DIN EN 12164	8,9	Cu Resto Sn 3,5 - 4,5 Zn 3,5 - 4,5 Pb 3,5 - 4,5 P 0,01 - 0,4	80