

BRONZO AL PIOMBO DA COLATA CONTINUA

Lega Alloy	Peso specifico Density	Composizione Chimica % Chemical Composition %	Indice di Lavorabilità Machinability (CuZn39Pb3=100)
CuSn7Pb15 - C CC496K DIN EN 1982	9,1	Cu 74,0 - 80,0 Pb 13,0 - 17,0 Sn 6,0 - 8,0 Ni 0,5 - 2,0	90