

RAME-TELLURIO

Lega Alloy	Peso specifico Density	Composizione Chimica % Chemical Composition %	Indice di Lavorabilità Machinability (CuZn39Pb3=100)
CuTeP CW118C DIN EN 12164	8,9	Cu Resto Te 0,40 - 0,70 P 0,003 - 0,012 Altri/Others 0,10 max	80